

**PALINAL**

High Technology Paint

**873.6005** | 873.6011 | 873.6022**FAST-AIR HS FILLER**

2004/42/IIB (c) (540) 530

|          |              |                                |
|----------|--------------|--------------------------------|
| 873.6005 | GRIGIO MEDIO | GREY   GRIS   GRIS   GRAU      |
| 873.6011 | BIANCO       | WHITE   BLANC   BLANCO   WEISS |
| 873.6022 | NERO         | BLACK   NOIR   NEGRO   SCHWARZ |

**PREPARAZIONE**Preparation | Préparation |  
Preparación | Vorbereitung**RAPPORTO MISCELA**Mixing ratio | Rapport de mélange |  
Relación de Mezcla | Mischungsverhältnis

5 : 1 : 0,5

**PRODOTTO (A)**

Product | Produit | Producto | Produkt

**873.6005**

100 VOL

**CATALIZZATORE (B)**Hardener | Catalyseur |  
Catalizador | Katalysator**293.6020** STANDARD  
**293.6010** FAST

20 VOL

**DILUENTE (C)**

Thinner | Diluant | Diluyente | Verdünner



**075.0020** STANDARD  
**075.0030** SLOW

10 VOL






TDS C30 ED. 01/2024

| PRODOTTO<br>PRODUCT   PRODUIT   PRODUCTO   PRODUKT | CATALISI<br>CATALYSIS   CATALYSE   CATÁLISIS   KATALYSE | DILUENTE<br>THINNER   DILUANT   DILUYENTE   VERDÜNNER |
|--|---|---|
| <b>873.6005 - 873.6011 - 873.6022</b>              | <b>293.6020 - 293.6010</b>                              | <b>075.0020 - 075.0030</b>                            |
| 50 g   | 6,5 g   | 3 g   |
| 100 g  | 13 g  | 6 g   |
| 150 g  | 19,5 g  | 9 g   |
| 200 g  | 26 g  | 12 g  |
| 250 g  | 32,5 g  | 15 g  |
| 300 g  | 39 g  | 18 g  |
| 350 g  | 45,5 g  | 21 g  |
| 400 g  | 52 g  | 24 g  |
| 450 g  | 58,5 g  | 27 g  |
| 500 g  | 65 g  | 30 g  |
| 600 g  | 78 g  | 36 g  |
| 700 g  | 91 g  | 42 g  |
| 800 g  | 104 g   | 48 g  |
| 900 g  | 117 g   | 54 g  |
| 1000 g   | 130 g   | 60 g  |

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Les données se réfèrent à l'application standard | Los datos se refieren a la aplicación Standard | Die Daten beziehen sich auf die Standardanwendung

|   | APPLICAZIONE<br>Application   Application  <br>Aplicación   Anwendung   | RIEMPITIVO<br>Filling   Garnissant   Relleno   Deckend |
|---|---|--|
|  | <b>POT LIFE</b><br>Pot life (20° C)   Vie en pot (20° C)  <br>Vida de la mezcla (20 °C)   Topfzeit (20° C)  | 30 min   |
|  | <b>VISCOSITÀ APPLICAZIONE</b><br>Application viscosity   Viscosité d'application  <br>Viscosidad de aplicación   Spritzviskosität                               | 30" ± 3" DIN/4   |
|  | <b>REGOLAZIONE DELLA PISTOLA</b><br>Airbrush adjustment   Regulación de la pistola   Réglage du pistolet  <br>Sprühpistoleneinstellung                          | 2,5 Giri   Turns   Tours  <br>Vueltas   Umdrehungen    |
|   | <b>UGELLO</b><br>Nozzle   Buse   Boquilla   Düse  | 1,6 - 1,8 mm<br>Standard/HVLP                          |
|   | <b>PRESIONE ARIA</b><br>Air Pressure   Pression de l'air  <br>Presión de aplicación   Luft  | 3-4 Standard<br>1,8 - 2,2 HVLP/LVLP                    |
|  | <b>NUMERO MANI</b><br>Number of coats   Nombre des couches  <br>Numero de capas   Anzahl Spritzgänge  | 2 - 3  |
|  | <b>INTERVALLO TRA LE MANI</b><br>Time interval between coats  <br>Intervalle entre les couches   Intervalo entre capas   Intervall zwischen den<br>Spritzgängen | 5-10 min   |

| <b>ESSICCAZIONE &amp; RESA</b>  |  | <b>RIEMPITIVO</b>                        |   |
|---|--|--|---|
| Drying & Yield   Séchage & Rendment   Secado & Rendimiento   Trocknung & Ergiebigkeit |  | Filling   Garnissant   Relleno   Deckend |   |
|      | <b>APPASSIMENTO</b><br>Flash time   Tiempo de secado   Flétrissement   Ablüftzeit  | 5 min                                    |   |
|      | <b>FUORI POLVERE</b><br>Dry dust free   Hors poussière   Fuera polvo   Staubtrocken  | -  |   |
|      | <b>PRONTO AL MONTAGGIO</b><br>Ready to use   Prêt pour le montage   Listo para el montaje   Montagefest  | -  |   |
|      | <b>ESSICCAZIONE COMPLETA</b><br>Through drying   Séchage complet   secado completo   vollständige Trocknung  | 20°C 293.6010 60 min<br>293.6020 90 min  |   |
|      | <b>IR - ONDE MEDIE</b><br>IR - Medium Waves   IR - Onde moyennes<br>IR - Ondas medias   IR - Mittlere Wellen<br><b>IR - IRRADIANTI A GAS</b><br>IR - Gas-fired radiant heaters   IR - Radiants gaz<br>IR - Radiantes a gas   IR - Gas-Strahler | -  |   |
|     | <b>SPESSORE FILM SECCO</b><br>Dry film thickness   Espesor de película seca   Épaisseur de la pellicule sèche   Trockenschichtstärke   | 120 µ ± 10                               | per mano   for each coat   par couche   para cada mano   pro Anstrich |
|    | <b>RESA RFU -M² / KG x 1 µ</b><br>Yield RFU   Rendement RFU<br>Rendimiento RFU   Ergiebigkeit RFU  | 450                                      |   |

| <b>CARTEGGIATURA</b>  |  | <b>RIEMPITIVO</b>                        |  |
|---|--|--|--|
| Sanding   Ponçage   Lijado   Schmirgeln   |  | Filling   Garnissant   Relleno   Deckend |  |
|  | <b>ROTO ORBITALE SECCO</b><br>Roto-orbital dry sanding   Orbital à sec<br>Roto-orbital seco   Exzenterschleifer Trocken                          | P360-P400                                |  |
|  | <b>ROTO ORBITALE BAGNATO</b><br>Roto-orbital wet sanding   Orbital humide<br>Roto-orbital mojado   Exzenterschleifer Nass                        | P400-P600                                |  |
|  | <b>CART MANUALE BAGNATO</b><br>Manual sanding on wet   ponçage manuel humide   lijado manual en húmedo   manuelles schmirgeln auf feuchtem grund | P600 - P800                              |  |
|  | <b>CART MANUALE SECCO</b><br>Dry manual sanding   Ponçage manuel à sec   Lijado manual a seco   Handschliff Trocken                              | P500 - P600                              |  |
|  | <b>SOVRAVERNICIABILE</b><br>Overcoatable   Survernissable   Repintable   Überstreichbar  | 60-90 min                                |  |

### PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Produits complémentaires | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

|                 | CATALIZZATORE<br>Hardener   Catalyseur   Catalizador   Katalysator | DILUENTE<br>Thinner   Diluant   Diluyente   Verdünner |
|-----------------|--|---|
| <b>293.6020</b> | Standard   |   |
| <b>293.6010</b> | Rapido   Fast   Rapide   Rápido   Schnell                          |   |
| <b>075.0020</b> |  | Standard  |
| <b>075.0030</b> |  | Lento   Slow   Lent   Lento   Langsam                 |

### CONSERVABILITA'

Storing | Durée de conservation |  
Tiempo de conservación | Haltbarkeit



#### CONSERVABILITA'

Storing | Durée de conservation | Tiempo de  
conservación | Haltbarkeit

24 Mesi | Months | Mois | Meses | Monate  
5 < °C < 35

**PALINAL**

High Technology Paint

**873.6005** | 873.6011 | 873.6022**FAST-AIR HS FILLER**

2004/42/IIB (c) (540) 530

|          |              |                                |
|----------|--------------|--------------------------------|
| 873.6005 | GRIGIO MEDIO | GREY   GRIS   GRIS   GRAU      |
| 873.6011 | BIANCO       | WHITE   BLANC   BLANCO   WEISS |
| 873.6022 | NERO         | BLACK   NOIR   NEGRO   SCHWARZ |

**DESCRIZIONE**

Fondo acrilico riempitivo RAPIDO: 60 minuti a 20°C | 10 minuti a 60°C (utilizzando il catalizzatore 293.6010).

**VARIANTI COLORE**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>873.6005</b> | GRIGIO MEDIO |
| <b>873.6011</b> | BIANCO       |
| <b>873.6022</b> | NERO         |

**CARATTERISTICHE GENERALI - PLUS DI PRODOTTO**

- Proprietà riempitiva: 120 ± 10 µ | mano, fino ad un massimo di n. 3 mani
- Rapidità: fino a 60 min a 20°C | 10 min a 60°C
- Eccellente carteggiabilità
- Nessun assorbimento
- Tinteggiabile con basi Multicryl900 (fino al 10%)
- Sovraverniciabile con smalti idrosolubili / a solvente

**NOTE IMPORTANTI**

Pur possedendo ottima aderenza su lamiera si consiglia l'applicazione su primer, fondo anticorrosivo (nostro 868 e 880) per una migliore protezione anticorrosiva.

**LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE**

Utilizzare diluente di lavaggio codice 044----- o diluente nitro codice 047-----.

TDS C30 ED. 01/2024

### PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

### PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

### PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

### PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

### PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.